

Technische Datasheet

RKW Hyplast – Bouwfolie 150µm (BF004)

Eigenschap	Test methode	Eenheid	Typische waarde
Dikte	DIN 53370	µm	150
Kogelvalwaarde	ASTM D1709	g	225
Treksterkte bij breuk	MR DR	MPa	23
		MPa	23
Rek bij breuk	MR DR	%	400
		%	500
Scheurweerstand	MR DR	g/µ	4
		g/µ	10
Min/max omgevingstemperatuur		°C	-50 / 85

MR = Machinerichting
DR = Dwarsrichting

RKW Hyplast

Sint-Lenaartseweg 26 / Kluis Z1
1340
2320 Hoogstraten / Belgium

Phone +32 (0) 33 40-25 50
Fax +32 (0) 33 14-23 72

www.rkw-group.com
hog-info@rkw-group.com

Product: Bouwfolie

Aandachtspunten: Speciale aandacht moet besteed worden aan de plaatsing van de vorklift, daar de folie die op de pallet ligt gevoelig is voor lokale drukopbouw en kan scheuren bij onvoorzichtige behandeling. Extra voorzichtigheid is ook geboden bij het openen van de verpakking, zodat de rollen niet van de pallet vallen en beschadigd worden.

Stockage: Het product moet binnen opgeslagen worden en gebruikt worden binnen de 3 jaar na levering.

Gebruik: RKW Hyplast NV is niet verantwoordelijk voor claims of vergoedingen wanneer het product gebruikt wordt in combinatie met te hoge concentraties zwavel of chloor. Pesticiden kunnen stoffen bevatten die de specificatie van onze producten kunnen aantasten. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere inlichtingen.

Verwijdering: Dit product is volledig recycleerbaar. Indien het product terechtkomt op een stortterrein, zal het niet oplossen noch wegsijpelen in het grondwater.

Klachten: Gelieve onze klantendienst te contacteren in geval van klachten.

Alle informatie door of namens RKW HYPLAST NV verstrekt met betrekking tot haar producten, zij het in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, steunt op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, doch RKW HYPLAST NV stelt zich helemaal niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor toepassing, verwerking of ander gebruik van voornoemde informatie en producten, noch voor de gevolgen daarvan. Koper aanvaardt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor toepassing, verwerking of gebruik van de genoemde informatie en producten, waarvan hij kwaliteit en andere eigenschappen zal controleren, evenals voor alle gevolgen. Geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kan door RKW HYPLAST NV worden aanvaard waar koper door zulke toepassing, verwerking, of gebruik van informatie of producten enig industrieel, intellectueel of ander eigendomsrecht behorende aan of beheerd door derden zou schenden.

Deze technische datasheet wordt u per mail of in 2-voud per post toegestuurd. Opmerkingen kunnen gemaakt worden tot 1 maand na het verzenden van de datasheet. Indien er in deze periode geen reactie op de datasheet is geweest, wordt deze stilzwijgend goedgekeurd.

Issued 21/02/2019